

TPS汎用・エンジニアリング・スーパーエンジニアリング物性表

特性	項目	単位	試験方法 ASTM	※1 TPS-N66
				NC
機械的性質	引張強度	MPa	D638	86
	引張伸び	%	D638	90.0
	曲げ強度	MPa	D790	118
	曲げ弾性率	GPa	D790	2.83
	ポアソン比	-	-	-
	圧縮強さ	MPa	D695	-
	アイゾット衝撃値 (ノッチ付)	J/m	D256	64.0
	ロックウェル硬度	-	D785	R117
物理的性質	比重(23℃)	-	D792	1.14
	吸水率 (23℃, 24Hr)	%	D570	1.2
	線膨張係数	$\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	JIS K7197	8.1
	熱伝導率	W/mk	E1530	0.25
	燃焼性(UL)	-	-	HB (0.71mm)
熱的性質	荷重たわみ温度 (1.82MPa)	℃	D648	90
	連続使用温度	℃	-	-
	ガラス転移点	℃	-	78
	融点	℃	-	255
電氣的性質	絶縁耐力(3mm)	MV/m	D149	-
	表面抵抗値	$\Omega$	D257	-
	体積固有抵抗	$\Omega \cdot \text{cm}$	D257	$10^{14}$
	誘電率106H z	-	D150	3.6
	誘電正接106H z	-	D150	0.03