

TPS汎用・エンジニアリング・スーパーエンジニアリング物性表

特性	項目	単位	試験方法 ASTM	TPS-PPS
				G40BK
機械的性質	引張強度	MPa	D638	167
	引張伸び	%	D638	2.0
	曲げ強度	MPa	D790	235
	曲げ弾性率	GPa	D790	11.8
	ポアソン比	-	-	0.4
	圧縮強さ	MPa	D695	-
	アイゾット衝撃値 (ノッチ付)	J/m	D256	157
	ロックウェル硬度	-	D785	M80
物理的性質	比重(23℃)	-	D792	1.59
	吸水率 (23℃, 24Hr)	%	D570	0.02
	線膨張係数	$\times 10^{-5}/^{\circ}\text{C}$	JIS K7197	1.7~6.8
	熱伝導率	W/mk	E1530	-
	燃焼性(UL)	-	D570 (UL相当)	V-2 (0.8mm)
熱的性質	荷重たわみ温度 (1.82MPa)	℃	D648	260
	連続使用温度	℃	-	220
	ガラス転移点	℃	-	-
	融点	℃	-	-
電氣的性質	絶縁耐力(3mm)	MV/m	D149	18.0
	表面抵抗値	Ω	D257	10^{16}
	体積固有抵抗	$\Omega \cdot \text{cm}$	D257	10^{16}
	誘電率106H z	-	D150	4.1
	誘電正接106H z	-	D150	0.003